

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

Záróbevonat, egykomponensű, transzparens,
alacsony emissziójú



Jellemzők

Alkalmazás

- beltéri használatra
- kültéri használatra
- transzparens záróbevonatként StoCryl BF 700 és StoCryl BF 700 Metallic rétegre
- kis és közepes mechanikai terhelésű, járható felületekre
- közösségi helyiségekbe
- pincékbe és hobby-helyiségekbe
- lépcsőkre
- eladóterekbe és bemutatótermekbe

Tulajdonságok

- alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket
- PU-hibrid
- egykomponensű
- felhasználásra kész záróbevonat
- jó mechanikai és vegyi ellenálló képesség
- kopásálló
- jól tisztítható
- időjárásálló

Megjelenés

- selyemmatt: G2 osztály az EN 1062-1 szerint

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Szilárdanyag-térfogat	DIN 53217	35 %(V)	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.

Alapfelület

Követelmények

- Általánosan:
- Száraz, teherbíró
 - Nem tartalmaz elválasztható hatású, idegen anyagokat, szennyeződések

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

Meglévő bevonatok és egyéb alapfelületek:
- Összeférhetőség: rácsvágási jellemző értéke $\leq e 1$ az ISO 2409 szerint

Előkészületek

Új bevonat (AY):
- Nincs

Meglévő bevonatok (AY):
1. Csiszolja meg a bevonatot.
2. Az alapfelületet meg kell tisztítani.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Feldolgozási hőmérséklet:
minimális hőmérséklet: +8 °C
maximális hőmérséklet: +30 °C

Anyag előkészítése

Az anyagot addig keverjük, amíg homogén nem lesz.

Anyagszükséglet

Alkalmazási mód

Anyagszükséglet (kb.)

záróbevonatként

0,1

l/m²

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

Rétegfelépítés

1. Az alapfelületet elő kell készíteni.
2. Alapozás:
 - 2a. Beltéri alapozás: StoCryl BF 700
 - 2b. Kültéri alapozás: StoCryl GL StoFluid AF termékkel hígítva
3. Bevonat:
 - 3a. Beltéri bevonat: StoCryl BF 700 vagy StoCryl BF 700 Metallic
 - 3b. Kültéri bevonat: StoCryl BF 700 StoBallotini-vel
4. Fedőlezárás: StoCryl BF 750

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

Alkalmazás

Az anyag hengerrel vagy ecsettel hordható fel.

1. Az alapfelületet elő kell készíteni.

2. Alapozás:

2a. Beltéri alapozás:

- StoCryl BF 700
- Hígítsa a terméket kb. 5-10 % vízzel.
- Anyagszükséglet: kb. 150-160 ml/m²

2b. Kültéri alapozás:

- StoCryl GL StoFluid AF termékkel
- Hígítsa fel a terméket StoFluid AF-el maximum 1:1 térfogatarányban.
- A hígítás és az anyagfelhasználás az alapfelület nedvszívó képességétől függ.
- Fontos: Az alapozásnak nem szabad fényesnek maradnia.

3. Bevonat:

3a. Beltéri bevonat:

- StoCryl BF 700 vagy StoCryl BF 700 Metallic
- Opcionális adalék: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 µm
- Opcionális beszórás: StoChips 1 mm kb. 30 g/m²
- Anyagszükséglet: kb. 150-160 ml/m²

3b. Kültéri bevonat:

- StoCryl BF 700
- Adalék: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 µm
- Anyagszükséglet: kb. 150-160 ml/m²

4. Fedőlezárás:

- StoCryl BF 750

Beltérben:

- Opcionális
- Sto Ballotini és StoChips alkalmazása esetén szükséges a felületet lezárni.
- Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m²

Kültérben:

- A felületet le kell zárni Sto Ballotini használatakor.
- Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m²

Tudnivalók:

- Kültéri csúszásmentességi követelmény esetén használja a StoCryl BF 700 terméket Sto Ballotini-vel és BF 750 termékkel.
- Nem alkalmas garázsokba, parkolóházakba vagy pl. targoncákkal illetve hasonló járművekkel tartósan terhelt padlófelületekre.

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

- Nem lágyítószerálló.

Száradás, kötés, átdolgozási idő

Átdolgozható:
+20 °C-on: 8 óra elteltével

Járható:
+20 °C-on: 8 óra elteltével

Esővel és nedvességgel szembeni ellenállóság:
+20 °C-on: 48 óra elteltével

Teljesen mechanikailag terhelhető vagy kikeményedett:
+20 °C-on: 7 nap elteltével

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.
A megkötött anyagot mechanikus úton kell eltávolítani.

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyébek

- Figyelembe kell venni az általános feldolgozási tudnivalókat:
 - lásd www.sto.hu, Termékek
 - lásd a műszaki kézikönyv mellékletét
- Figyelembe kell venni a kivitelezési utasítást.

Tisztítás és ápolás!

Tisztítsa meg a felületet tiszta vízzel vagy kis mennyiségű tisztítószer (tenzidek) hozzáadásával. Ez nem befolyásolja a termék felületének mechanikai ellenállását és keménységét.

-Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószert vagy ápolószert.

- Kerülni kell a takarítógépekkel végzett nedves tisztítást és a gépi tisztítószerek alkalmazását. Tenzidek, viaszok vagy alaptisztítószerek mélytisztításhoz történő gyakori és/vagy koncentrált alkalmazása a felületi keménység csökkenését eredményezheti, aminek következtében a felület keménysége jelentősen csökken és az elszennyeződési hajlam megnő.

- Javaslat: Kétkomponensű záróbevonatok alkalmazását ajánljuk olyan helyiségekben, ahol rendszeresen takarítógépekkel és vegyi tisztítószerekkel kell takarítani.

- Nem alkalmas álló vízzel rendelkező területekre. Kültéri felületeknél ügyelni kell a megfelelő lejtés kialakításra, hogy a víz szabályozott módon tudjon elfolyni. Lejtés: legalább 1,5%

- Nem alkalmas garázsokba, többszintes parkolókba vagy pl. targonca ill. hasonló tartós terhelésnek kitett padlófelületekre.

- Ne használja olyan felületeken, amelyek később intenzív használatnak lesznek kitéve, például zsírral, lágyítószerrel, alkohollal vagy más agresszív anyagokkal érintkezve.

- Nem lágyítószerálló!

Szállítás

Szín transzparens

Csomagolás Vödörök

Cikkszám	Megnevezés	Edény
00081-002	StoCryl BF 750	5 l Vödör
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l Vödör

Tárolás

Tárolási feltételek Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. Védje a közvetlen napsugárzástól. Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

Tárolási időtartam A legjobb minőséget a lejárat dátumig bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk. Ez a göngyölegesen található tételszámból látható. A tételszám magyarázata:

Műszaki ismertető

StoCryl BF 750

1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegy = a naptári hét számjegyei. Például: 2450013223 - Eltartható a 2022. év 45. naptári hét végéig. Lásd a termék csomagolását. Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Termékcsoport

Fedőbevonat

Biztonság

A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10