


Műszaki ismertető

StoCryl GL

Alapozó padlófestékhez



Jellemzők

Alkalmazás	- kültéri használatra - cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre
Tulajdonságok	- kiváló tapadás az aljzatra - jó behatolási képesség - egyszerű feldolgozás
Megjelenés	transzparens

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.			

Alapfelület

Követelmények	Az aljzattal szemben támasztott követelmények: Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat. A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, szennyeződések el kell távolítani. Száraznak minősül az aljzat a német felületvédelmi szabvány 2001-10 előírásai szerint, betonminőség függvényében. Nedvességtartalom C30/37 betonminőségig max. 4 CM%, C35/45 betonminőség esetén max. 3 CM%, CM készülékkel mérve. +8 °C-nál és a harmatpontnál 3 K-val magasabb alapfelület-hőmérséklet. A tapadó-húzószilárdság átlagos értéke 1,5 N/mm² A legkisebb megengedett egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm²
Előkészületek	Az aljzatot megfelelő mechanikai eljárással, pl. acélgolyós szemcseszórással, marással és azt követő kiegészítő szemcseszórással vagy szilárd szóróanyaggal történő szórással elő kell készíteni, majd ipari porszívóval portalanítani kell.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +5 °C Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet: +30 °C
--------------------------	---

Műszaki ismertető

StoCryl GL

Anyag előkészítése	Felhasználásra kész.		
Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	alapozóként, az aljzattól függően	0,2	l/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			
Rétegfelépítés	Kültér: padlófelületek - beton, cementesztrich 1. Az alapfelület előkészítése 2. Alapozás StoCryl GL max. 1:1 arányban StoFluid AF-fel hígítva. 3. Bevonat StoCryl BF 700 1-2 rétegben		
Alkalmazás	Felhasználás előtt fel kell keverni, feldolgozásra kész		
	Kültér: padlófelületek - beton, cementesztrich 1. Aljzat előkészítése 2. Alapozás StoCryl GL StoCryl GL, max. 1 térfogatrész StoFluid AF-fel hígítva. A hígítás és az anyagszükséglet az alapfelület nedvszívó képességétől függ. Az alapozás nem maradhat fényes az aljzaton. Anyagszükséglet StoCryl GL: kb. 0,2 kg/m ² Várakozási idő a StoCryl BF 700 felhordásáig: - +10 °C-on 3 nap elteltével - +20 °C-on 2 nap elteltével - +30 °C-on 1 nap elteltével 3. Bevonat StoCryl BF 700, hígítás nélkül 2 rétegben kell felhordani. Anyagszükséglet StoCryl BF 700: kb. 150 - 160 ml/m ² rétegenként		
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal meg kell tisztítani StoFluid AF-el.		
Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb	Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőkben találhatóak.		

Műszaki ismertető

StoCryl GL

Szállítás			
Csomagolás	Kanna		
	Cikkszám	Megnevezés	Edény
	01533-001	StoCryl GL	10 l Kanna
Tárolás			
Tárolási feltételek	Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.		
Tárolási időtartam	Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).		
Jelölés			
Termékcsoport	Alapozás		
Biztonság	Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles. Első beszerzéskor EK biztonsági adatlapot is mellékelünk. Kérjük, vegye figyelembe a termék használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat.		

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10