

Műszaki ismertető

StoCryl GW 200

Alapozó, szilárdító hatású



Jellemzők

Alkalmazás

- alapozóként meglévő teherbíró régi bevonatokra, illetve krétásodó bevonatokra
- Bevonattal ellátva betonszerkezetek (beton és vasbeton) felületvédelmi-rendszer alkotója

Tulajdonságok

- nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz
- nagyon jó tapadás teherbíró régi bevonatokra
- nagyon jó feldolgozási tulajdonságok
- vizes bázisú

Megjelenés

- transzparens

Különlegességek/tudnivalók

- gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.

Alapfelület

Követelmények

Az aljzattal szemben támasztott követelmények:

Beton:

Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat.

A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, szennyeződések el kell távolítani.

Száraznak minősül az aljzat a német felületvédelmi szabvány 2001-10 előírásai szerint, betonminőség függvényében. Nedvességtartalom C30/37 betonminőségig max. 4 CM%, C35/45 betonminőség esetén max. 3 CM%, CM készülékkel mérve.

Régi bevonatok:

Szilárdan tapadó és teherbíró

Műszaki ismertető

StoCryl GW 200

Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat. A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, szennyeződések el kell távolítani.

Előkészületek

Az aljzatot megfelelő mechanikai eljárással pl. szemcseszórással vagy magasnyomású vizes mosással (> 800 bar) elő kell készíteni. A pórusokat és az üregeket megfelelően meg kell nyitni.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet: +8 °C
Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet: +30 °C

Anyag előkészítése

Felhasználásra kész.

Anyagszükséglet

Alkalmazási mód

Anyagszükséglet (kb.)

alapozóként

0,2

l/m²

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

Rétegfelépítés

1. Aljzat előkészítése
2. Alapozás StoCryl GW 200
3. Bevonat pl. StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF

Alkalmazás

1. Aljzat előkészítése

2. Alapozás

A StoCryl GW 200 hengerléssel, mázolóssal vagy szórással hordható fel az előkészített alapfelületre.

Anyagszükséglet kb. 0,18 - 0,2 l/m²

3. Bevonat

Bevonat készítés pl. StoCryl V 100/ StoCryl V 200 / StoCryl EF termékekkel, a vonatkozó műszaki adatlapoknak megfelelően.

Átvonható:

+20 °C és 65% rel. páratartalom esetén 12 óra elteltével

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel, a megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

Műszaki ismertető

StoCryl GW 200

**Tudnivalók, javaslatok,
speciális információk,
egyebek**

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőkből találhatók.

Szállítás

Csomagolás kanna

Cikkszám

00879-002

Megnevezés

StoCryl GW 200

Edény

20 l Kanna

Tárolás

Tárolási feltételek Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

Tárolási időtartam Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Termékcsoport Alapozás

Biztonság

A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10