

Műszaki ismertető

StoCryl SP

Akril spatulyamassza



Jellemzők

- Alkalmazás**
- simítómasszaként betonszerkezetek (beton és vasbeton) felületi egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, pórusainak kitöltésére
 - közbenső bevonatként nem krétásodó, teherbíró, régi bevonatokra

- Tulajdonságok**
- kiváló tapadás az aljzatra
 - nagyon jó állékonyosság
 - nagyon jó bedolgozhatóság
 - gyorsan átdolgozható
 - vizes bázisú

- Különlegességek/tudnivalók**
- vízszintes felületekre nem alkalmazható
 - gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Húzó-tapadó szilárdság betonon	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.

Alapfelület

- Követelmények**
- Az aljzattal szemben támasztott követelmények:
Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat.
A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, szennyeződések el kell távolítani.
- Száraznak minősül az aljzat a német felületvédelmi szabvány 2001-10 előírásai szerint, betonminőség függvényében. Nedvességtartalom C30/37 betonminőségig max. 4 CM%, C35/45 betonminőség esetén max. 3 CM%, CM készülékkel mérve.
- Előkészületek**
- Az aljzatot megfelelő mechanikai eljárással pl. szemcseszórással vagy magasnyomású vizes mosással (> 800 bar) elő kell készíteni.
A pórusokat és az üregeket megfelelően meg kell nyitni.

Műszaki ismertető

StoCryl SP

Feldolgozás		
Feldolgozási hőmérséklet	Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet: +8 °C Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet: +30 °C	
Anyag előkészítése	Felhasználásra kész, feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.	
Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)
	1 mm rétegvastagsághoz	2,0 kg/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.		
Rétegfelépítés	1. Aljzat előkészítése 2. Alapozás StoCryl GW 200 vagy StoCryl GQ 3. Glettelés StoCryl SP 4. Fedőlezárás / Bevonat StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB vagy StoCryl Z 110 termékkel	

Műszaki ismertető

StoCryl SP

Alkalmazás

A kézi felhordás kőműveskanállal, acél simítóval vagy spatulával történik.

1. Aljzat előkészítése

2. Alapozás

Az alapozást StoCryl GW 200-al vagy StoCryl GQ-val kell végezni.

Az alapozókra vonatkozó részletes információk az Alapozók/Simítóhabarcscok áttekintőjében és a mindenkor érvényes műszaki ismertetőben találhatók.

3. Glettelés:

A StoCryl SP-t az előkészített és alapozott alapfelületre kell felhordani.

Felületi rétegvastagság: max. 1 mm

Anyagszükséglet StoCryl SP: kb. 2,0 kg/m² / 1 mm rétegvastagsághoz

Átdolgozás:

+8 °C-on kb. 24 óra elteltével

+20 °C-on kb. 12 óra elteltével

+30 °C-on kb. 8 óra elteltével

4. Fedőlezárás / Bevonat

A fedőlezárás / bevonat StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB vagy StoCryl Z 110 használatával történik.

A fedőlezárásra / bevonatra vonatkozó részletes adatok az adott műszaki ismertetőben találhatók.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel, a megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőben találhatók.

Szállítás

Szín fehér

Csomagolás

Vödrök

Cikkszám

00898-006

Megnevezés

StoCryl SP

Edény

25 kg Vödör

Tárolás

Tárolási feltételek

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

Műszaki ismertető

StoCryl SP

Tárolási időtartam Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Termékcsoport Spatulyák

Biztonság A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10