

# Műszaki ismertető

## StoDivers P 105

Fényes metallizált polimer-diszperzió  
padlóbevonatokhoz



### Jellemzők

- Alkalmazás**
- beltéri használatra
  - padlófelületekre
  - minden fényes Sto padlóbevonat ápoláshoz

### Tulajdonságok

- hosszantartó védelem
- ellenálló
- lépésálló
- vizes bázisú
- csökkenti az új padlófelületek szennyeződési hajlamát
- nem színeződik el UV fény hatására
- egyszerű használat
- polírozható magas fordulatszámú polírozó berendezéssel
- egyszerű alkalmazás
- rövid száradási idő

### Megjelenés

- transzparens
- magassfényű

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup> = kg/l
PH érték		8,5	
Viszkozitás (23 °C-on)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

### Alapfelület

- Követelmények**
- Általánosan:
- Száraz, megkötött
  - Tiszta, foltmentes

## Műszaki ismertető

# StoDivers P 105

### Feldolgozás

<b>Feldolgozási hőmérséklet</b>	Alapfelület és levegő hőmérséklet: minimális hőmérséklet: +8 °C maximális hőmérséklet: +30 °C  Feldolgozási hőmérséklet: minimális hőmérséklet: +8 °C maximális hőmérséklet: +30 °C  Relatív páratartalom: maximum 75%
---------------------------------	---

<b>Feldolgozási idő</b>	Száradási idő: +20 °C-on: kb. 30 perc
-------------------------	--

<b>Anyagszükséglet</b>	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	rétegenként	0,02 - 0,05	l/m <sup>2</sup>
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			

<b>Rétegfelépítés</b>	1. Az alapfelületet elő kell készíteni. 2. Ápolás: StoDivers P 105
-----------------------	---

# Műszaki ismertető

## StoDivers P 105

### Alkalmazás

felmosómoppal felhordható, majd polírozható

Tudnivalók:

- A StoPox WL és StoPox WB termékekhez történő használatakor ellenőrizze a színtartósságot és a kompatibilitást.
- Ellenőrizze a színtartósságot és a kompatibilitást, különösen speciális színek esetén.
- A termék akrilát bázisú bevonatokra vagy zárórétegekre nem alkalmazható.
- A feldolgozás során kerülni kell a közvetlen napsugárzást, a magas hőmérsékleteket és a huzatot.

1. Az alapfelületet elő kell készíteni.

- A régi rétegeket el kell távolítani.
- Tisztítószer: StoDivers GR
- Az oldatot egyenletesen és bőségesen oszlassa el a padlón. Szerszám: felmosó
- Hagyja hatni a terméket 5-10 percig.
- Súrolja fel a padlót. Szerszám: egytárcsás gép, tisztító pad
- Hagyja megszáradni a padlót.

Fontos:

A lerakódásokat egy felmosóval kell eltávolítani.

Nem szükséges utána tiszta vízzel leöblíteni.

Utólagos bevonáshoz vagy fedőlezáráshoz semlegesítse a padlót tiszta vízzel.

2. Ápolás:

- StoDivers P 105
- Használat előtt jól rázza fel a terméket.
- Öntse a terméket a tiszta és megkötött padlóra.
- A terméket egyenletesen és vékonyan hordja fel. Szerszám: nedves felmosómop
- Hagyja a terméket 20–30 percig száradni.
- További rétegek: A második réteget az első rétegre merőlegesen hordja fel.
- Anyagszükséglet: kb. 0,02-0,05 l/m<sup>2</sup>, rétegtől függően

Fontos:

A várt terheléstől függően: A terméket több rétegben hordja fel.

A munkamenetek közötti száradási időket be kell tartani.

### Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

### Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb

Tartósan nedves területeken nem alkalmazható. A tompán matt felületek fényességét a kezdeti ápolás növeli, pl. StoPur WV 200.

A termék nem lágyítószerrálló.

1. Figyelembe kell venni az általános feldolgozási tudnivalókat:

- lásd [www.sto.hu](http://www.sto.hu), Termékek
- lásd a műszaki kézikönyv mellékletét

2. Figyelembe kell venni a kivitelezési utasítást.

# Műszaki ismertető

## StoDivers P 105

Szállítás		
Csomagolás	Kannák	
Cikkszám	Megnevezés	Edény
00509-001	StoDivers P 105	5 l Kanna
Tárolás		
Tárolási feltételek	Száras és fagymentes helyen kell tárolni. Védje a közvetlen napsugárzástól.	
Tárolási időtartam	A legjobb minőséget a lejárat dátumig bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk. Ez a göngyölegesen található tételszámból látható. A tételszám magyarázata: 1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegy = a naptári hét számjegyei. Például: 2450013223 - Eltartható a 2022. év 45. naptári hét végéig Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).	
Jelölés		
Termékcsoport	Ápolószer	
Biztonság	A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!	

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.  
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legjobb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.  
Jedlik Ányos u.17  
HU - 2330 Dunaharaszti  
Telefon: +36 24 51 02 10