

# Műszaki ismertető

## StoDivers ST

Állékonyságjavító anyag



### Jellemzők

**Alkalmazás**

- kültéri és beltéri használatra
- szálas, vegyileg semleges töltőanyag állékony epoxi- és poliuretán alapú habarcsgyanta előállításához

**Tulajdonságok**

- nagy besűrítő-képesség
- egyszerű feldolgozás
- csekély anyagszükséglet

### Alapfelület

**Követelmények**

Az alapfelületre, a feldolgozási hőmérsékletre, valamint a relatív páratartalomra vonatkozó követelmények a tixotropizált termék műszaki ismertetőjében, ill. a reakciós műgyanta termékekre vonatkozó általános feldolgozási tudnivalókban található.

### Feldolgozás

**Alkalmazás**

A kész keverékhez adagolható

StoDivers ST-t fokozatosan hozzá kell adni az előzőleg bekevert és áttöltött anyaghoz és alacsony fordulatszámú keverővel kell keverni addig, amíg a szálak egyenletesen el nem oszlanak. Az előforduló szálfelhalmozódások (apróbb göbök vagy csomók) egyszerűen kézzel szétnyomhatók.

Fontos: Amennyiben állékony műgyantahabarcs kerül előállításra alapozógyanta vagy habarcsgyanta alapanyag és kvarchomok keverékéből, javasoljuk előkeverni a kvarchomokot a StoDivers ST állékonyságjavító anyaggal egy külön edényben. A StoDivers ST mennyiségét a kivitelezés helyszíni adottságainak és hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően kell meghatározni. Ez normál körülmények között általában kb. 2 - 4 súly-% (a teljes keverékre vonatkoztatva).

### Szállítás

**Csomagolás**

Zacskó (ömlesztett) PE zsák (préselt)

| Cikkszám  | Megnevezés   | Edény          |
|-----------|--------------|----------------|
| 00557-002 | StoDivers ST | 10 kg Zsák     |
| 00557-001 | StoDivers ST | 1 Darab Zacskó |

### Tárolás

**Tárolási feltételek**

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

# Műszaki ismertető

## StoDivers ST

### Tárolási időtartam

Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

### Jelölés

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.  
Jedlik Ányos u.17  
HU - 2330 Dunaharaszti  
Telefon: +36 24 51 02 10