

Műszaki ismertető

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor a StoPma ipari-, balkon- és parkolóházi rendszerekhez



Jellemzők

Alkalmazás

- kültérben

Tulajdonságok

- Dibenzoil-peroxid (50 %-os)

Különlegességek/tudnivalók

- Tároláskor ne érintkezzen fémekkel

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Ömlesztett sűrűség		0,64 g/cm ³	
A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.			

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: 0 °C
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C

Keverési arány

A szükséges katalizátormennyiség függ az anyag és az alapfelület hőmérsékletétől.

A keverési arányokat az adott törzskomponens műszaki adatlapja tartalmazza.

Az alul- vagy túladagolás jelentős reakciózavarokhoz vezethetnek.

A StoPma KAT 300 kismértékű túladagolása gyorsabb kötést és magasabb reakció-hőmérsékletet okoz.

A pontos adagoláshoz nagy pontosságú digitális mérleg használatát javasoljuk.

Alternatív megoldásként térfogat szerint is adagolható. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g

Műszaki ismertető

StoPma KAT 300

Anyag előkészítése

A törzskomponenst alaposan fel kell keverni, hogy a paraffin egyenletesen eloszoljon.

A StoDivers ST sűrítőanyagot a katalizátor hozzáadása előtt kell hozzákeverni az alapkomponekhoz és majd homogénre kell keverni.

Ezután hozzá kell adni a pontosan adagolt mennyiségű katalizátort. Lassan forgó keverővel (max. 300 ford./perc) alaposan át kell keverni. Keverési idő legalább 1 perc.

Az anyagot azonnal fel kell dolgozni.

Szállítás

Csomagolás

Kartondoboz

Cikkszám

09325-006

Megnevezés

StoPma KAT 300

Edény

2 kg Karton

Tárolás

Tárolási feltételek

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni. Kerülje a 25 °C feletti hőmérsékletet.

Tárolási időtartam

Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.

Első beszerzéskor EK biztonsági adatlapot is mellékelünk.

Kérjük, vegye figyelembe a termék használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Műszaki ismertető

StoPma KAT 300

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10