

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

PUR balkonfedőlezárás, transzparens, selyemfényű



Jellemzők

Alkalmazás	transzparens fedőlezárás balkonfelületek, függőfolyosók és loggiák poliuretán bevonataira
Tulajdonságok	- javítja a tisztíthatóságot - nagyon jó kopás- és időjárásállóság - elasztikus - öregedés-, UV- és fényálló
Megjelenés	- transzparens - selyemfényű

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség (keverék 23 °C)	EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm ³	
A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.			

Alapfelület

Követelmények	Kikeményedett PUR bevonatok, mint pl. StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA. Az aljzattal szemben támasztott követelmények: Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat. +10 °C-nál és a harmatpontnál 3 K-val magasabb alapfelület-hőmérséklet. A tapadó-húzószilárdság átlagos értéke $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ A legkisebb megengedett egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm²
Előkészületek	Alapfelület-előkészítés: Az aljzatot megfelelő mechanikai eljárással, pl. acélgolyós szemcseszórórással, marással és azt követő kiegészítő szemcseszórórással vagy szilárd szóróanyaggal történő szórórással elő kell készíteni, majd ipari porszívóval portalanítani kell.

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

Feldolgozás		
Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C	
Feldolgozási idő	+20 °C-on: max. 1 óra	
Keverési arány	A komponens : B komponens = 100,0 : 33,3 súlyrész	
Anyag előkészítése	Az A és a B komponenszt a beállított keverési arányban szállítjuk és a következők szerint kell őket összekeverni. Fel kell keverni az A komponenszt, majd maradéktalanul hozzá kell adni a B komponenszt. Lassan forgó keverővel (max. 300 f/perc) alaposan át kell keverni, míg homogén, csomómentes massa keletkezik. Az anyagot az edény oldaláról és aljáról is alaposan fel kell keverni, hogy a térhálósító egyenletesen eloszoljon. Keverési idő min. 3 perc. A keverés után át kell tölteni egy tiszta edénybe, és ismét át kell keverni. Nem szabad a szállítóedényből dolgozni! Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15 °C legyen.	
Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)
	záróréteggént	0,1 - 0,2 kg/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.		
Rétegfelépítés	Meglévő bevonat: StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA, szükség esetén StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm beszórással. 1. Az alapfelület előkészítése 2. Fedőlezárás StoPur DL 520	

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

Alkalmazás

Meglévő bevonat: StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA, szükség esetén StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm beszórással.

1. Az alapfelület előkészítése

2. Fedőlezárás StoPur DL 520

StoPur DL 520 felhordása moltoprén vagy rövidszálú mohair hengerrel történik. A hengerlési nyomok minimalizálása és a sima felület elérése érdekében a StoPur DL 520 terméket keresztirányban kell felhordani.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 - 0,2 kg/m²

Száradás, kötés, átdolgozási idő

Porszáras: 30 perc elteltével (+20 °C-on)
Járható: 12 óra elteltével (+20 °C-on)

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőben találhatóak.

Szállítás

Cikkszám	Megnevezés	Edény
01281/001	StoPur DL 520 Szett	2 kg Set

Tárolás

Tárolási feltételek

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

Tárolási időtartam

Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Termékcsoport

Fedőlezárás

Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.
Első beszerzéskor EK biztonsági adatlapot is mellékelünk.
Kérjük, vegye figyelembe a termék használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10