


Műszaki ismertető

StoPur VBS 2000

Kötőréteg a StoPur BA 2000 és az öntöttaszfalt között



Jellemzők

Alkalmazás	• kötőréteg a StoPur BA 2000 szigetelőréteg és az öntöttaszfalt védőréteg között
Tulajdonságok	• nagyon jó tapadás
Megjelenés	• transzparens
Különlegességek/tudnivalók	• A TL/TP-BEL-B3 szerint bevizsgálva

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Viszkozitás (23 °C-on)	EN ISO 3219	200 - 380 mPa.s	
Sűrűség (23 °C)	EN ISO 2811	0,92 - 0,98 g/cm ³	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.

Alapfelület

Követelmények

Az aljzattal szemben támasztott követelmények:
A StoPur BA 2000 száraz és teherbíró legyen, nem tartalmazhat leválasztó hatású szennyeződések vagy idegen anyagokat.

A StoPur BA 2000 szigetelés felhordása utáni minimális várakozási idő:
+20 °C-on 2 óra
+8 °C-on 5 óra

+1 °C-nál és a harmatpontnál 3 K-val magasabb alapfelület-hőmérséklet.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet: +1 °C
Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet: +30 °C

Anyag előkészítése

Felhasználásra kész.
Felhordás előtt a StoPur VBS 2000-et lassan forgó keverővel (300 ford./perc) alaposan fel kell keverni.

Műszaki ismertető

StoPur VBS 2000

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	kötőréteggént	0,15	kg/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			
Rétegfelépítés	1. Alapfelület-előkészítés 2. Alapozás StoPox BV 100 3. Simító glettelés (opcionális) 4. Tapadóhíd StoPur VS 70 5. Szigetelőréteg StoPur BA 2000 6. Kötőréteg StoPur VBS 2000 7. Öntöttaszfalt védőréteg		
Alkalmazás	A StoPur BA 2000 kivitelezési utasítását figyelembe kell venni! Kötőréteg StoPur VBS 2000. +20 °C átlagos aljzathőmérséklet esetén legkorábban 2 órával a StoPur BA 2000 szigetelőréteg szórása után lehet felhordani a StoPur VBS 2000 kötőréteget. A StoPur VBS 2000 felhordása airless szórással történik, kisebb felületekre hengerléssel (rövid szálú henger) is felhordható. A StoPur VBS 2000 hengerrel történő felhordása folyamatosan és egyenletesen történjen. Anyagszükséglet StoPur VBS 2000: kb. 0,15 kg/m² Öntöttaszfalt védőréteg: Az öntöttaszfalt réteget +20 °C átlagos aljzathőmérséklet esetén legalább 24 óra várakozási idő után lehet felhordani a StoPur VBS 2000 kötőrétegre, de legkorábban a StoPur BA 2000 szigetelőréteg felhordása után 2 nappal. Fontos: Az egyes munkafázisok között fellépő nedvesség és szennyeződések hatására tapadási zavarok léphetnek fel. Ezért megfelelő megelőző intézkedéseket kell tenni. Alacsony hőmérséklet esetén késleltetett reakcióval, valamint az anyag konzisztenciájának megváltozásával és esetleg nagyobb anyagszükséglettel mindig számolni kell. Emiatt a StoPur VBS 2000-et lehetőleg +15 °C fölötti hőmérsékleten kell felhordani.		
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal meg kell tisztítani StoDivers EV 100-al.		

Műszaki ismertető

StoPur VBS 2000

**Tudnivalók, javaslatok,
speciális információk,
egyebek**

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőkből találhatók.

Szállítás

Cikkszám	Megnevezés	Edény
14091-001	StoPur VBS 2000	20 kg Vödör

Tárolás**Tárolási feltételek**

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.

Tárolási időtartam

Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés**Termékcsoport**

Kötőréteg

Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.
Első beszerzéskor EK biztonsági adatlapot is mellékelünk.
Kérjük, vegye figyelembe a termék használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10