


Műszaki ismertető

StoPur VR 100

PUR fedőbevonat, csúszásmentes, transzparens



Jellemzők

Alkalmazás	- transzparens fedőbevonat alacsony mechanikai terhelésnek kitett balkonokra és gangokra (gyalogos forgalom) - padlófelületekre
Tulajdonságok	- csúszásmentes - könnyen tisztítható fedőbevonat, öntött kültéri PUR-bevonatokra - öregedés-, UV- és fényálló - oldószermentes
Megjelenés	- transzparens - fényes
Különlegességek/tudnivalók	- járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas - Sto Ballotini hozzáadásával csúszásmentesíthető

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Sűrűség	EN ISO 2811-2	1,1 g/cm ³	
Viszkozitás (23 °C-on)	EN ISO 3219	1.800 mPa.s	+/- 500 mPa.s 23 °C-on

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmasságát.

Alapfelület

Követelmények	Kikeményedet PUR-bevonatok, pl. StoPur EB 200 és StoPur EB 400. Alapfelületre vonatkozó követelmények: Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, idegen anyagokat. A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, szennyeződéseket el kell távolítani. +10 °C-nál és a harmatpontnál 3 K-val magasabb alapfelület-hőmérséklet. A tapadó-húzószilárdság átlagos értéke $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ A legkisebb megengedett egyedi tapadó-húzószilárdsági érték $1,0 \text{ N/mm}^2$
---------------	--

Előkészületek	Az új PUR-bevonatokat a járható állapot elérése után 24 órán belül le kell zárni
---------------	--

Műszaki ismertető

StoPur VR 100

StoPur VR 100-al.

Chips-el beszórt felületeknél el kell távolítani a StoChips kiálló éleit és le kell porszívózni a felületet.

Régi PUR-bevonatok teherbírását ellenőrizni kell. Dörzspárnával kissé meg kell csiszolni. Porszívózza le a felületet. Egy oldószerálló, szőszmentes ruhadarabot be kell nedvesíteni StoDivers EV 100-al és a felületet le kell törölni. Hagyni kell megszáradni.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +25 °C		
Feldolgozási idő	+20 °C-on: kb. 20 perc A rövid feldolgozhatósági időre ügyelni kell.		
Keverési arány	A komponens : B komponens = 100,0 : 82,0 súlyrész + 30 súly% Sto Ballotini 180 - 300 µm		
Anyag előkészítése	Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15 °C legyen. A teljes A komponenst bele kell tölteni egy tiszta keverőedénybe A keveréket folyamatosan kell keverni (keverőspatulával), majd azonnal fel kell hordani a felületre és el kell osztani.		
Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	fedőbevonatként	0,15 - 0,2	kg/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			
Rétegfelépítés	Meglévő bevonat: StoPur EB 200 vagy StoPur EB 400, esetleg StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm szórással 1. Aljzat előkészítése 2. Fedőbevonat StoPur VR 100 és Sto Ballotini 180 - 300 µm termékkel		

Műszaki ismertető

StoPur VR 100

Alkalmazás

1. Aljzat előkészítése

2. Fedőbevonat StoPur VR 100 és Sto Ballotini 180 - 300 µm termékkel

Keverje folytonosan a keveréket, ezzel megakadályozva a Sto Ballotini leülepedését, és közvetlenül a keverés után el kell osztani a felületen (kiönteni). A keveréket finoman el kell osztani felületsimítóval, élesen húzva a Sto Ballotini vezetőszemcséjén.

Durva struktúrhengerrel végzett (struktúrhenger, durva, sárga), lendületes utánhengerléssel egyenletesen el kell osztani és strukturálni kell.

Anyagszükséglet:

StoPur VR 100: 150 - 200 g/m²

Sto Ballotini 180 - 300 µm: 30 súly% (45 - 60 g/m²)

Száradás, kötés, átdolgozási idő

Korai esőállóság 2 óra elteltével
Járható 6 óra elteltével
Teljes kikeményedés 7 nap elteltével

Szerszámok tisztítása

A munkaeszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani StoDivers EV 100-al.

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális Műszaki ismertetőkben találhatók.

Szállítás

Cikkszám	Megnevezés	Edény
00075/002	StoPur VR 100 Kombi	1 kg Combi

Tárolás

Tárolási feltételek	Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.
Tárolási időtartam	Eredeti tárolóedényben max. (lásd a csomagolást).

Jelölés

Termékcsoporthoz	Fedőbevonat
------------------	-------------

Biztonság

A hatályos EK-rendelet értelmében a termék jelölésköteles.
Első beszerzéskor EK biztonsági adatlapot is mellékelünk.
Kérjük, vegye figyelembe a termék használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

Műszaki ismertető

StoPur VR 100

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a mi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u.17
HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10